

## ＜気化性防錆紙のプラスチック・ゴムに対する変色テスト結果＞

アドコート株式会社

気化性防錆紙		試験方法	接触試験					
		試験材料	アクリル樹脂	ABS樹脂	エポキシ樹脂	シリコンゴム	ウレタンゴム	ニトリルゴム
アドパック-G	鉄鋼用含浸タイプ		◎～○	○	○～△	○	××	◎
アドパックホワイト	長期鉄鋼用塗工タイプ		◎～○	△	×	×	××	○
アドパック-S	鉄・非鉄金属共用含浸タイプ		◎～○	○	○～△	◎	◎	◎
アドパック-C	銅・銅合金用含浸タイプ		◎～○	○	○～△	◎	◎	○

試験評価: ◎ 異常なし   ○ ごく僅かな変色   △ 僅かな変色   × 明かな変色   ×× 著しい変色

### 試験方法

・接触試験

・試験試料: Pタイプの防錆紙を使用

・試験環境: 高温多湿

・試験日数: 30日間