



資料番号;AC-J-ABW

作成日;2023 年 04 月 21 日

作成日;2024 年 01 月 17 日

樹脂よびゴムへの影響 アドパック-C(銅・銅合金用含浸タイプ)

会社情報

会社名: アドコート株式会社
担当部署: 技術部
住所: 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目 2 番地 20
電話番号: 0774-66-1911
Fax 番号: 0774-94-9027
E-mail: otoiawase@adpack.jp
ホームページ: <http://www.adpack.jp/>

気化性防錆紙

アドパック-C(銅・銅合金用含浸タイプ)

主な製品
CK-6 (M) ACK-6 (M)
M: 印刷あり

実環境(倉庫保管)

プラスチック			
ナイロン 66	ABS	アクリル	高密度ポリエチレン
○	○	○	○
ゴム			
ウレタンゴム	シリコンゴム	天然ゴム	上質アメゴム(輪ゴム)
○	○	○	○

高温多湿環境

プラスチック			
ナイロン 66	ABS	アクリル	高密度ポリエチレン
×	×	○	○
ゴム			
ウレタンゴム	シリコンゴム	天然ゴム	上質アメゴム(輪ゴム)
○	△	○	○

評価

○：未使用/ブランク(防錆紙なしでの保管)と同等 △：わずかに変色 ×：変色

注意点

- ✓ 試験方法は、次ページ以降を参照して下さい。
- ✓ 最新の試験データを記載しています。