



資料番号;AC-J-ABT

作成日;2021 年 11 月 16 日

改訂日;2024 年 01 月 17 日

樹脂よびゴムへの影響 アドパック-G(鉄鋼用含浸タイプ)

会社情報

会社名: アドコート株式会社
担当部署: 技術部
住所: 〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台一丁目 2 番地 20
電話番号: 0774-66-1911
Fax 番号: 0774-94-9027
E-mail: otoiawase@adpack.jp
ホームページ: <http://www.adpack.jp/>

気化性防錆紙

アドパック-G(鉄鋼用含浸タイプ)

主な製品

GK-6 (M, N, UNM) AGK-6 (M, N, UNM) GK-7 (M, N, UNM) AGK-7 (UNM)
GK-9(M) AGKT-6 (M, N)
GP-6 (M, N, UNM) AGP-6 (M, N, UNM) GP-7 (M, N, UNM) AGP-7 (UNM)
GP-9(M)

M: 印刷あり N: 印刷なし UNM: 欧米向け印刷(CLP および HCS 対応)

実環境(倉庫保管)

プラスチック			
ナイロン 66	ABS	アクリル	高密度ポリエチレン
○	○	○	△
ゴム			
ウレタンゴム	シリコーンゴム	天然ゴム	上質アメゴム(輪ゴム)
△	×	○	○

高温多湿環境

プラスチック			
ナイロン 66	ABS	アクリル	高密度ポリエチレン
×	○	○	△
ゴム			
ウレタンゴム	シリコーンゴム	天然ゴム	上質アメゴム(輪ゴム)
×	×	○	△

評価

○: 未使用/blank(防錆紙なしでの保管)と同等 △: わずかに変色 ×: 変色

注意点

- ✓ 試験方法は、次ページ以降を参照して下さい。
- ✓ 最新の試験データを記載しています。